Mipa Zinkreiniger

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : Mipa Zinkreiniger ist ein ammoniakalischer Netzmittelreiniger für verzinkte und insbesondere für frisch verzinkte Oberflächen. Neben der Reinigung und Entfettung wird durch Mipa Zinkreiniger die oberste Schicht, insbesondere der frischen Verzinkung, für die nachfolgende Beschichtung aktiviert, um Zwischenhaftungsprobleme zu vermeiden.

Spezifikation :

Spez. Gewicht:	1,0 g/cm³	**DIN 51 757**
Viskosität:	ca. 10 - 20 s (4 mm DIN)	**DIN 53 211**
pH-Wert:	ca. 11,5	**DIN 53 785**

Lagerung : Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5 °C bis max. +30 °C lagern.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungs-bedingungen : Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unterhalb 5 °C verarbeiten.
Relative Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung maximal 80 %.

Geeignete Untergrunde : Verzinkte Oberflächen, besonders frisch feuerverzinkte Oberflächen.

Verdünnung : Wasser.

Mischungsverhältnis : Mipa Zinkreiniger 1 : 1 mit Wasser mischen.

Auftragsverfahren : Verzinkte Oberflächen besprühen und mit Korund-Kunststoffvlies (z.B. Mipa Schleifvlies) nass schleifen. Die dabei entstehende, metallisch graue Suspension 10 Minuten einwirken lassen und nochmals schleifen. Anschließend gründlich mit Wasser nachwaschen.

Trockenzeit : Die nachfolgende Beschichtung sollte idealerweise unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Stunden nach dem Reinigungsschritt erfolgen.

Ergiebigkeit : 10 - 12 m²/l.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Besondere Hinweise

Material vor der Verarbeitung kräftig schütteln. Systembedingt kann Mipa Zinkreiniger eine leichte Trübung aufweisen, was keinen Qualitätsmangel darstellt. Die nachfolgende Beschichtung sollte idealerweise unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Stunden nach dem Reinigungsschritt erfolgen.

Sicherheitsratschläge

Mipa Zinkreiniger reagiert leicht alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Spritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten. Für Kinder unerreichbar aufzubewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Spritznebel nicht einatmen.

Reinigung der Werkzeuge

Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser auszuwaschen. Bei längeren Anstricharbeiten empfiehlt es sich, die Geräte gelegentlich auszuspülen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpacknungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restenleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.