

# Technische Information

## 20-35



### 20-35 Variante 80-10

Plastifizierendes Additiv 80-10, Verwendung für flexible Reparaturverfahren in Kombination mit baslac Plastic Primer 21-10/ -20.

- gute Elastizität
- gutes Mischverhalten

Kann mit 20-95 gemischt werden, um verschiedene Grautöne zu erhalten, entsprechend dem Grautonposter.

## Anwendung

	<b>Mischungsverhältnis PreMix</b>	100 Vol. %	20-35
		25 Vol. %	80-10
	<b>Mischungsverhältnis 3:1:1</b>	100 Vol. %	PreMix
		33 Vol. %	50-15, -20
		33 Vol. %	60-20, -30
	<b>Spritzviskosität 20°C</b>	DIN 4: 16-19 s	
	<b>Potlife bei 20°C</b>	2 h	
	<b>HVLP-Fließbecherpistole</b>		
	Düsengröße	1,3 mm	
	Spritzdruck	2 bar	
	Düseninnendruck	0,7 bar	
	<b>Compliant Fließbecherpistole</b>		
	Düsengröße	1,3-1,4 mm	
	Spritzdruck	2 bar	
	<b>Spritzgänge</b>	2 (einen auf die Spachtelstelle und einen auf die gesamte zu lackierende Fläche)	
	<b>Schichtdicke:</b>	20-35 µm	
	<b>Ablüftzeit bei 20 °C</b>	15-20 min	

### Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

# Technische Information

## 20-35



20-35 Variante 80-10

---

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

---



---

### Sicherheitshinweis:

**Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.**

**Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.**

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.