

**82-20****Body Filler Alu / Alu Spachtel**

## Beschreibung

Polyester-Spachtel mit Aluminiumanteilen zum Ausfüllen größerer Unebenheiten


## Eigenschaften

- Gute Haftung auch auf verzinktem Stahl
- Leichte Verarbeitung und schnelle Trocknung
- Sehr gute Ziehfähigkeit
- thixotrope Einstellung

## Untergrundvorbehandlung

Oberfläche gründlich anschleifen und mit geeignetem Silikonentferner reinigen und entfetten

## Verarbeitung

	<b>Mischungsverhältnis</b>	
	82-20 Body Filler Alu	100 % (Vol.)
	Härterpaste	2 - 3 % (nicht überdosieren)
Spachtelmasse und Härterpaste gut mischen (kein Marmoreffekt). Härtermenge von 3% nicht überschreiten (Peroxidüberschuss führt zu Decklackverfärbungen).		
	<b>Verarbeitung</b>	
	Verarbeitungstemperatur	min 10°C
	Potlife 20°C	3 – 4 min
	<b>Trocknung</b>	
	20°C	15 – 20 min
	<b>Schleifen</b>	
	Nur trocken schleifen	P120 – 240

## Ergänzende Produkte

Härterpaste

TOPLAC Autolackierbedarf GmbH Hamburger Ring 15 01665 Klipphausen	Telefon: +49 (0) 35204/670-0 Telefax: +49 (0) 35204/670-30	Internet: <a href="http://www.toplac.de">www.toplac.de</a> E-Mail: <a href="mailto:info@toplac.de">info@toplac.de</a>	Version: 2016-1
---	---	--	-----------------

# Technisches Merkblatt



82-20

Body Filler Alu / Alu Spachtel

Prod.-Nr.	Beschreibung	Inhalt
82-20	Alu Spachtel	2 Kg
<b>VOC</b>		
2004/42/IIB(b) (250) <250		
<b>Lagerstabilität</b>		
Mind. 24 Monate haltbar bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und ungeöffnetem Gebinde		
<b>Anmerkungen</b>		
<b>Sicherheitshinweis</b> Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Sicherheitsdatenblätter und vorhandene Warnhinweise auf den Produktetiketten sowie die lokale Gesetzgebung, sind zu beachten. Beim Verarbeiten immer die entsprechende Schutzausrüstung benutzen.		
<b>Verbindlichkeitsinformation</b> Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.		

TOPLAC Autolackierbedarf GmbH Hamburger Ring 15 01665 Klipphausen	Telefon: +49 (0) 35204/670-0 Telefax: +49 (0) 35204/670-30	Internet: <a href="http://www.toplac.de">www.toplac.de</a> E-Mail: <a href="mailto:info@toplac.de">info@toplac.de</a>	Version: 2016-1
---	---	--	-----------------