

Beschreibung

Lösemittelhaltiger 2K-Polyesterspritzfüller für die Autoreparaturlackierung

- VOC-konform
- grau

Eigenschaften & Verarbeitung

Ausgezeichnete Haftung auf Stahl und geschliffenen Altlackierungen. Zum Ausfüllen von Unebenheiten, tiefen Schleifspuren und grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einen Arbeitsgang.

Festkörpergehalt:	ca. 92 %
Ergiebigkeit:	2,9 m ² /l / 250 µm Trockenfilm
Mischungsverhältnis:	96 : 4 nach Gewicht
Verarbeitungsviskosität:	ca. 40 – 50 s (DIN 4 / 20°C)
Verarbeitungszeit:	30 Min.
Applikation:	Fließbecherpistole 1,5 – 2,5 mm, 2 – 3 bar
Spritzgänge:	1,5 - 2 Trockenschichtdicke 150 – 250 µm, max. 400 µm
Abluftzeiten:	2 – 3 Min. zwischen den Spritzgängen 5 – 15 Min. vor der Ofentrocknung
Trocknung:	20°C → 2 h 60°C → 20 - 30 Min.
Schleifen:	Anschliff: P 100 - 120 Nachschliff: P 280
Lagerung:	Nicht über 35°C lagern

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.B/b): 250 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 125 g/l VOC

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Sicherheitsdatenblätter und vorhandene Warnhinweise auf den Produktetiketten sowie die lokale Gesetzgebung, sind zu beachten. Beim Verarbeiten immer die entsprechende Schutzausrüstung benutzen.

Verbindlichkeitsinformation

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.