

# P-U-17

## Epoxy Grundfüller, grau



A brand of BASF –  
We create chemistry

### Anwendungsbereich:

ProClass - Untergrund Lösungen

### Eigenschaften:

Epoxid-Grundierung, Grundfüller und Nass-in-Nass Füller mit unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten.  
Für guten Korrosionsschutz und Finish.

### Hinweis:

Mindesttemperatur für Lufttrocknung: +15°C.

### Handhabung

#### Produkt ist geeignet für

- Stahlblech
- Verzinktes Stahlblech
- Aluminium
- OEM Teile mit KTL Beschichtung
- Altłackierungen



4:1:1



#### Mischungsverhältnis

100 Vol. %

P-U-17



#### Härter

25 Vol. %

P-H-125



#### Verdünnung

25 Vol. %

P-R-120, -R-130



#### Spritzviskosität 20°C

DIN 4:

18-20 s

Potlife bei 20°C

8 h

### Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/IIB(c I)(540)459:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 459 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2021

# P-U-17

Epoxy Grundfüller, grau



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Anwendungsbereich:**

**Compliant**  
**Fließbecherpistole**

**HVLP-Fließbecherpistole**

<b>Spritzdruck</b>	<b>bar</b>	2
<b>Düseninnendruck</b>	<b>bar</b>	0,7
<b>Düsengröße</b>		1,6-1,8
<b>Spritzgänge</b>		2
<b>Schichtdicke:</b>	<b>µm</b>	40-50



**Trocknung bei 20 °C** 8 h  
**Trocknung bei 60 °C** 30 min



**Infrarot (kurzwellig)** 11 min



**Schleifen Excenter** P400-P500

**Sicherheitshinweis:**

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/IIB(c I)(540)459:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 459 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2021