

Technische Information

20-34



20-34 Variante 80-10

Plastifizierendes Additiv 80-10, Verwendung für flexible Reparaturverfahren in Kombination mit baslac Plastic Primer 21-10/ -20.

- gute Elastizität
- gutes Mischverhalten

Kann mit 20-24 und 20-94 gemischt werden, um verschiedene Grautöne zu erhalten, entsprechend dem Grautonposter.

Anwendung

	Mischungsverhältnis PreMix	100 Vol. %	20-34
		25 Vol. %	80-10
	Mischungsverhältnis 4:1:1	100 Vol. %	PreMix
		25 Vol. %	50-15, -20
		25 Vol. %	60-10, -20, -30, -40
	Spritzviskosität 20°C	DIN 4: 20-24 s	
	Potlife bei 20°C	1 h	
	HVLP-Fließbecherpistole	Düsengröße	1,6-1,8 mm
		Spritzdruck	2 bar
		Düseninnendruck	0,7 bar
		Compliant Fließbecherpistole	
	Düsengröße	1,6-1,8 mm	
	Spritzdruck	2 bar	
	Spritzgänge	2	
	Schichtdicke:	50-70 µm	
	Ablüftzeit bei 20 °C	10 min Uni / 15 – 20 Min. Decklack / Metallic-Basislack (matt)	

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Information

20-34



20-34 Variante 80-10

Trocknung

	Trocknung bei 20 °C	3 h
	Trocknung bei 60 °C	30 min
	Infrarot (kurzwellig)	8 min
	Infrarot (mittelwellig)	10-15 min

Schleifen

	Schleifen naß	P800
	Schleifen Excenter	P400 / P500

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.