

Technische Information

20-95| 2K Primerfiller white



1. Anwendung als Non-Sanding-Füller

- Grundfüller mit hohem Festkörper Anteil für Nass-in-nass-Lackierung
- Schleifen entfällt
- Gutes Spritzverhalten
- Neue KTL-beschichtete Teile brauchen nicht geschliffen zu werden
- Kann in jedem Mischungsverhältnis mit 20-35 baslac 2K Primerfiller eingesetzt werden, um verschiedene Graustufen zu erzielen

2. Verarbeitung

	Mischungsverhältnis 3 : 1 : 1	100 Vol.-% 33 Vol.-% 33 Vol.-%	20-95 50-10, 50-15 60-20, -30
	Spritzviskosität DIN 4 bei 20 °C		16 – 19 Sek.
	Topfzeit		2 Std. / 20°C
	Spritzpistole	HVLP-Fließbecherpistole 1,3 mm 2 bar, 0,7 bar Düseninnendruck	Compliant-Fließbecherpistole 1,3 – 1,4 mm, 2,0 bar
	Spritzgänge Schichtdicke	2 (einen auf die Spachtelstelle und einen auf die gesamte zu lackierende Fläche) 20 – 35 µm	
	Ablüfzeit 20 °C	10 Min. Uni / 15 – 20 Min. Decklack / Metallic-Basislack (matt)	

Sicherheitshinweise:

2004/42/IIB(cII)(540)535: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.cII) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 535 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2018