

Technisches Merkblatt Tuning Bremssattelack-Spray



Sportliche Effektlackierung der Bremssättel an Automobilen und Motorrädern aller Art; besonders wirkungsvoll in Verbindung mit Sportfelgen.

Zur optimalen Vorbereitung der Lackierung reinigen Sie die Bremssättel mit Bremsenreiniger Art.Nr. 306185. Danach mit DUPLI-COLOR Haftgrund vorlackieren.

Hier gelangen Sie zum Anwendungsspot.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
- Schnelltrocknend
- Bleifrei
- Dauerhafter Glanz
- Wetterbeständig
- Ausgezeichnete Haftung
- Gute Deckfähigkeit
- Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
- Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht, vergilbungsfrei)
- Schmutzunempfindlich durch besonders harte und glatte Oberfläche
- Nicht beständig gegen sehr aggressive Chemikalien, z.B. Bremsflüssigkeit!

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Nitro-Kombi
- **Farbe:** farbtonspezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 glänzend: 80 GE
- **Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 150 ml für bis zu 4 Bremssättel
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):** Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten
Griffest: nach ca. 30 Minuten
Durchgetrocknet: nach ca. 2 Stunden
Überarbeitbar: nach ca. 1 Stunde
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldosen mit 150 ml maximalem Nennvolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Auto gemäß Herstellervorschrift aufbocken und das Rad abmontieren.

Untergrundvorbereitung:

- Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, z.B. mit presto Bremsenreiniger Art.Nr. 306185 und mit Bürste oder Pinsel.
- Bremsscheibe, Bremsbeläge sowie umgebende Flächen abkleben und vor Sprühnebel schützen.
- Lack kann direkt auf den Bremssattel aufgesprüht werden, es empfiehlt sich jedoch eine Grundierung mit DUPLI-COLOR Haftgrund.

Lackieren:

- Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.
- Evtl. probesprühen.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.
- Anschließend auf die trockene Ausbesserungsfläche den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten sprühen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 17. Februar 2011
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 24.02.2015

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de