



OLI-FINISH Holzlasuren

OLI-FINISH HOLZLASUREN AUF ALKYDHARZBASIS FÜR HOLZ IM AUßENBEREICH.

OLI-FINISH Holzlasuren sind leicht zu verarbeitende, transparent farbige und dekorative Dünnschichtlasuren auf Lösemittelbasis für Holz im Außenbereich. Sie sind für nicht maßhaltige Holzkonstruktionen wie Zäune oder Pergolen optimal geeignet. Der Anstrich verschönert nicht nur das Holz, sondern schützt es auch vor Verwitterung (vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung). Durch den bewussten Verzicht auf Fungizide (Pilzschutz) sind die OLI-FINISH Holzlasuren auch im Innenbereich einsetzbar.

Erfüllt/Geprüft nach:

- EU - Decopaintkonform
- Frei von Pentachlorphenol (PCP) und Lindan (HCH)

Bestellcode: Kiefer (A01358), Eiche (A01359), Kirschbaum (A01357), Nussbaum (A01360), Palisander (A01362), Ebenholz (A01356), Tannengrün (A01361)

Gebindegrößen: 3 Liter

Bindemittelbasis: Alkydharz

Lagerfähigkeit: Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.

Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verdünner: V110 (A01964)

Tools: Flachpinsel, fussselfreie Lappen

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C verarbeiten.
- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren.
- Für ausreichend Belüftung sorgen.
- Hölzer im Außenbereich nicht bei feuchter Witterung oder praller Sonne streichen.
- In Richtung der Holzfaser streichen.
- Abreiben der Oberfläche mit einem Stofftuch nach dem Anstrich erhöht die Brillanz.
- Getränkte Pinsel/Lappen sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr)!

Oberflächenvorbereitung:

- Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.
- Harzige, klebrige oder fettige Stellen mit Nitroverdünnung abwaschen bzw. ausbürsten.
- Beim Einsatz im Innenbereich kann man mit einem abgestuften Holzschliff mit Körnung 80/ 100 die Oberflächengüte deutlich verbessern. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen.

Verarbeitung:

Streichen

Aufbauempfehlung:

Erstanstrich:

- Material mit ca. 50-80 g/m² auf das rohe Holz auftragen.
- Nach Trocknung über Nacht folgt eine weitere Beschichtung mit OLI-FINISH Holzlasur 50-80 g/m².
- Mittlere und dunkle Farbtöne sind besonders widerstandsfähig.

Renovierungsanstrich:

- Geschlossenporige Anstriche komplett bis auf den Untergrund anschleifen und wie unter Erstanstrich beschrieben behandeln.
- Offenporige und gut erhaltene Altanstriche säubern und ein- bis zweimal unverdünnt überstreichen. Soll ein vorgefundener Farbton weitestgehend erhalten bleiben, muss der neue Anstrich einen Farbton heller gewählt werden.





OLI-FINISH Wood glazes

ALKYD RESIN-BASED OLI-FINISH WOOD GLAZES FOR EXTERIOR WOODWORK.

OLI-FINISH wood glazes are easy-to-use, transparent coloured and decorative solvent-based thin-film glazes for exterior woodwork. They are especially suited for non-planar wood constructions like fences or pergolas. The wood glaze does not only beautify the wood, it also protects it against weathering (humidity and UV radiation). Due to the deliberate omission of fungicides, OLI-FINISH Wood glazes can be used both for exterior and interior wood.

Properties and test standards:

- EU – Decopaint Directive
- free of pentachlorophenol (PCP) and lindane (HCH)

Ordering Code: pine (A01358), oak (A01359), cherry (A01357), walnut (A01360), palisander (A01362), ebony (A01356), fir green (A01361)

Packaging: 3 l

Binder: alkyd resin

Shelf-life: 12 months in factory sealed containers. Storage and transport temperature: below +30°C / above +5°C.

Labelling: For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at www.oli-lacke.de.

Thinner: V110 (A01964)

Tools: flat brush, lint-free cloths

Handling instructions:

- Optimum processing conditions are: +20°C and 50% relative humidity.
- Do not apply at temperatures below +15°C.
- Stir well before use!
- Ensure adequate ventilation.
- Do not paint outdoor woodwork in damp weather or under direct sunlight.
- Always paint in line with the wood grain.
- Polishing the surface with a cotton cloth after the application increases its brilliance.
- Clean used brushes / pads immediately after use or submerge them in water (danger of spontaneous combustion)!

Surface preparation:

- The surface must be dry, thoroughly cleaned and free of oil, wax, grease, silicon and sanding dust.
- Wash or brush off resinous, sticky and greasy spots with nitro-cellulose thinner.
- For use in the interior: graded wood sanding with grit 80/100 enhances the surface quality significantly. The finer the sanding, the lesser the wood roughens.

Application methods:

Paint/Brush

Setup recommendations:

New finish:

- Apply material onto the raw wood with approx. 50-80 g/sqm.
- After overnight drying, apply a second coat with approx. 50-80 g/sqm.
- Medium and dark colour shades are particularly hardwearing.

Renovation finish:

- Sand down closed-pore finishes entirely to the bare wood and proceed as described under 'New finish'.
- Open-pore and well-preserved aged coatings should be cleaned first. Then apply one to two coats of OLI-FINISH undiluted. If the existent colour shade of the wood is to be preserved, use a wood glaze that is a degree lighter in colour.

Our verbal and written recommendations for application can only provide non-binding advice. They are based on our experiences and the current state of knowledge with regard to practical use. These recommendations, however, do not release the user from the obligation to test the suitability of the product for the intended purpose and application himself. This statement supersedes all previous versions. Last update: 08.03.2016 / GM





OLI-FINISH Holzlasuren

OLI-FINISH LAZURY DO DREWNA NA BAZIE ŻYWICY ALKIDOWEJ DO STOSOWANIA NA DREWNO NA ZEWNĄTRZ.

OLI-FINISH lazury do drewna to łatwe w użyciu, dekoracyjne i transparentnie barwiące cienkowarstwowe lazury na bazie rozpuszczalnikowej do stosowania na drewno, głównie na zewnątrz. Idealnie nadają się do konstrukcji drewnianych nie wymagających stabilności wymiarowej jak: ogrodzenia czy pergole. Poza uszlachetnieniem drewna, chroną je trwale również przed wpływem warunków atmosferycznych (wilgotność i promieniowanie UV). W produkcie świadomie zrezygnowano z dodatku fungicydów (ochrona przeciw grzybom) przez co OLI-FINISH Lazury do drewna mogą być stosowane też wewnątrz pomieszczeń.

Wypełnione normy/badania:

- odpowiada wytycznym Decopaint
- nie zawiera pentachlorofenolu (PCP) i lindanu (HCH)

Kody handlowe: orzech (A01360), sosna (A01358), palisander (A01362), dąb (A01359), ebenholz (A01356), wiśnia (A01357), zielony (A01361)

Wielkość opakowań: 3 l

Baza surowcowa: żywica alkidowa

Magazynowanie: w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Składowanie i transport w zakresie +5°C do +30°C.

Oznakowanie: oznakowanie i wskazówki bezpieczeństwa dostępne w kartach bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de

Rozcieńczalnik: V 110 (A01964)

Aksesoria: płaski pędzel, ściereczki nie pozostawiające strzępków

Uwagi przy stosowaniu:

- Optymalne warunki stosowania produktu przy temp. +20°C i 50% wilgotności wzgl. powietrza.
- Nie stosować przy temperaturze poniżej +15°C.
- Przed użyciem zawartość opakowania dobrze wymieszać!
- Zadbaj o dobrą wentylację.
- Nie malować na zewnątrz przy wilgotnej pogodzie lub w bezpośrednim działaniu promieni słonecznych.
- Materiał nanosić zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna.
- Przetarcie powierzchni po malowaniu za pomocą szmatki podnosi walory estetyczne.
- Nasączone pędzle/ szmatki natychmiast po użyciu czyścić lub przechowywać w wodzie.
(niebezpieczeństwo samozapłonu)!

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnie powinny być suche, gruntownie oczyszczone, bez śladów olejów, wosków, smarów, silikonu i pyłu szlifierskiego.
- Miejsca żywiczne, klejące lub tłuste zmyć rozcieńczalnikiem nitro lub wyszczotkować.
Przy zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń dzięki stopniowanemu szlifowaniu drewna granulacją 80/100 można wyraźnie poprawić stan powierzchni. Im drobniejszy szlif tym gładsza powierzchnia drewna.

Postępowanie:

Nakładanie pędzlem

Zalecana technologia:

Pierwsze lakierowanie:

- Nanieść materiał na surowe drewno ok. 50- 80g/m².
- Po schnięciu przez noc przeprowadzić naniesienie kolejnej warstwy OLI-FINISH Lazura do drewna ok. 50-80g/m².
- Lazury o odcieniach średnich i ciemnych są bardziej odporne.

Renowacja:

- Powłoki o zamkniętych porach kompletnie zeszlifować aż do podłoża i postępować zgodnie ze wskazówkami jak przy pierwszym lakierowaniu.
- Stare powłoki o otwartych porach i dobrze zachowane, dokładnie oczyścić i polakierować nierozcieńczonym produktem 1-2- krotnie. Jeśli ma być zachowany obecny odcień powłoki, należy do lakierowania wybrać odcień jaśniejszy.

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan informacji 10.03.2016 DD

Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce





ОЛИ-ФИНИШ Лазурь для древесины

ЛАЗУРЬ НА ОСНОВЕ АЛКИДНЫХ СМОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ОЛИ-ФИНИШ Лазурь для древесины – это полупрозрачная, цветная, декоративная тонкослойная лазурь на основе алкидных смол и растворителей для обработки наружных и внутренних деревянных поверхностей. Мы сознательно отказались от использования фунгицидов (противогрибковых добавок). Рекомендуется для обработки деревянных деталей и конструкций, которые не строго должны соответствовать точным размерам – напр. заборы, перголы, деревянные дома. Покрытие имеет не только декоративный эффект, но и защищает от воздействия влаги и УФ-излучения.

Отвечает требованиям норм:

- DECOPAINT Европейского союза
- Не содержит пентахлорфенол (PCP) и линдан (HCH)

Цвета: орех (A01360), сосна (A01358), палисандр (A01362), дуб (A01359), Черное дерево (A01356), вишня (A01357), зеленая ель (A01361)

Упаковка: 3 литра

Хим. основа: Алкидная смола

Срок хранения: 12 мес. в закрытой оригинальной заводской упаковке. Транспортировка и хранение при T не более +30°C / не менее +5°C.

Маркировка: Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на www.oli-lacke.de.

Разбавитель: ОЛИ-КС Разбавитель V110 (A01964_XX)

Инструменты: Широкая кисть, тряпка.

Указания по применению:

- Оптимальные условия для нанесения материала - температура +20°C и влажность воздуха 50% .
- Не рекомендуется применение материала при температуре ниже +15°C.
- Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- При нанесении в помещениях хорошо проветрить!
- Не рекомендуется наружное нанесение при влажной погоде или под прямыми лучами солнца.
- Наносится кистью вдоль структуры древесины.
- Втирание тряпкой после нанесения повышает блеск покрытия до слегка шелковистого.
- Пропитанные лазурью кисти и тряпки сразу после использования чистить или хранить под водой. Опасность самовоспламенения!

Подготовка поверхности:

- Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, жира, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений, мешающих адгезии материала.
- Смолянистые, липкие или жирные участки чистить щеткой или промыть нитроразбавителем.
- Ступенчатая шлифовка древесины зерном Р 80/100. Чем тоньше шлифовка, тем меньше грубость древесины.

Нанесение:

Кистью – в не разбавленном виде.

Технология нанесения:

Первое нанесение

- Нанесение первого слоя лазури расходом ок. 50-80 гр./м²
- Сушка на следующий день, после этого нанесение второго слоя лазури расходом ок. 50-80 гр./м²
- Для наружных поверхностей рекомендуется нанесение третьего слоя материала расходом ок. 50-80 гр./м².
- Средние и темные тона отличаются повышенными стойкостными характеристиками.

Нанесение на старые лакокрасочные покрытия

- Закрытопористые покрытия необходимо сошлифовать до подложки. После этого материал наносится согласно п. Первое нанесение.
- С открытопористые и хорошо сохранившихся старых покрытий необходимо удалить рыхлые остатки и прочие загрязнения. После этого наносить материал один или два раза с этим же расходом.
- Для освежения цвета старого покрытия необходимо наносить цвет лазури на один тон светлее.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Редакция: 13.07.2015 г. FR

